

UNDERHÅLLSGUIDE

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Detta är en skötsel- och underhållsguide för oljebehandlade trägolv från Wallmann. Vi rekommenderar att du använder Osmo produkter för skötsel och underhåll. Du kan köpa Osmo underhållsprodukter i golvaffärer och byggvaruhus. Följ dessa instruktioner för att säkerställa att den hårdvaxbehandlade ytan förblir hållbar, vacker och lättskött.

Generellt

Ytor som utsätts för kraftigt slitage på offentliga områden skall efter en viss tid rengöras och behandlas på nytt. Vi rekommenderar att du under det första året inspekterar golven och bedömer om och var efterbehandling behövs. Detta bör göras 6-8 månader efter avslutad behandling eller tidigare beroende på lokal och slitage.

I en hall ska alltid en dörrmatta installeras som samlar upp så mycket torr och blöt smuts som möjligt.

Använd alltid så lite vatten som möjligt eftersom det kan skada träytan.

Om större delen av en yta är så hårt sliten att behandling med Osmo Underhållsvax inte räcker, kräver det periodiskt underhåll.

Regelbunden rengöring

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja är lätta att rengöra. Lös smuts avlägsnas regelbundet med en dammsugare.

Avtorkning (produktbild 1)

Avtorkning vid behov görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel. Dosering 1 kapsel / ca. 10 ml produkt till 1 liter ljummet vatten. Använd en hårt urvriden mopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfräschning (produktbild 2, 3, 4)

Osmo Underhållsvax används vid behov efter torkning för att fräscha upp den hårdvaxbehandlade ytan – 1 liter räcker till cirka 70-100 m². Behållaren skakas och medlet appliceras i ett mycket tunt lager (1-2 tsk. Per m²) på den rena, torra ytan med golvrengöringssats eller Osmo Easy Pad (kan sättas på mopphuvudet).

OBS: Vid lätt pigmenterad eller vid annat pigment än vitt golv används 3029.

Borttagning av envisa fläckar (produktbild 2, 3, 6)

Envisa fläckar som t.ex. skomärken tas enkelt bort med Osmo Underhållsvax. Behållaren skakas och medlet förs på en Osmo Superpad vit eller en Osmo Easy Pad, fläcken gnuggas och den upplösta fläcken torkas bort. Osmo 3029 Underhållsvax fås också som spray till lättare rengöring och underhåll.

Punktreovering – skador/repor (produktbild 2, 3, 6, 7)

Om ytan har fått mindre skador/repor, är det som regel tillräckligt att rengöra och påföra ny hårdvaxolja. Om det inte är tillräckligt kan du göra följande:

- Skador/repor slipas ner med fint sandpapper, t.ex. korn 100-150.
- Den slipade ytan målas om med Osmo Hårdvaxolja eller en pigmenterad Osmoprodukt av samma typ som använts vid grundbehandlingen. Applicera ett tunt lager med en Osmo Superpad vit, Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad.
- Låt det torka i cirka 12 timmar eller cirka 24 timmar (pigmenterad produkt).
- Om ytan verkar torr eller om den är pigmenterad, applicera ett tunt lager hårdvaxolja enligt B-C.
- Vid behov kan en uppfräschning utföras med Osmo Underhållsvax över hela ytan.

OBS! Fabriksoljade golv kan variera i djup och färgnyanser. Gör därför alltid ett test på en kapad golvskena av samma typ innan reovering påbörjas. Provet ska alltid utvärderas i torrt tillstånd.

Underhåll (produktbild 1, 2, 3, 4, 5)

Minst en gång per år, eller vid behov på grund av slitage eller kraftigt smutsad yta, bör den hårdvaxbehandlade ytan fräschas upp maskinellt med Osmo Underhållsvax.

- Lös smuts avlägsnas med en dammsugare eller mopp.
- Rengör ytan noggrant med Osmo 8016



UNDERHÅLLSGUIDE

rengöringsmedel blandat med vatten doserat upp till maximalt 1:1, beroende på hur smutsigt golvet är, och maskin och röd rondell.

- C. Låt ytan torka i minst 30 minuter innan underhållet börjar. Ytan måste vara helt torr.
- D. Skaka behållaren noggrant och applicera eller spraya Osmo Underhållsvax på en mindre yta.
- E. Maskin: Applicera produkten i ett tunt lager (1-2 tsk. per m²) och gnid in den i ytan med maskin och vit rondell.
- F. Mopp: Applicera produkten i ett tunt lager (1-2 tsk. per m²) genom att använda en rengöringsmopp med aktiv fiberduk (mopphuvud, bild 4 - 2).
- G. Torka/slåta ut eventuell överskottsprodukt för en slät yta med en Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- H. När ytan har torkat i ca 1 timme är den klar för användning.
- I. Vill man ha mer glans kan ytan poleras. Polering till önskad glansgrad sker med maskin och vit rondell. Vid för kraftig polering kan ytan omedelbart upplevas som glatt. Det försvinner dock när golvet tvättats ett par gånger.

(produktbild 2, 3, 8, 9, 10)

Det är viktigt att ytan är helt torr innan applicering av ny hårdvaxolja. Rester av Osmo Underhållsvax kan ge ett mjölkaktigt utseende. Börja därför alltid det periodiska underhållet genom att utföra steg A-C enligt beskrivningen kallad Underhåll ovan.

Om den skadade ytan är pigmenterad måste skadan punktrenoveras innan den slutliga behandlingen.

- A. Applicera ett mycket tunt lager Hårdvaxolja av samma typ som använts vid grundbehandlingen med en Osmo Golvborste eller Osmo Rullset till golvet. Vid maskinell behandling appliceras ett tunt lager med en Osmo Prof. Spatel, därefter poleras ytan med maskin och vit rondell. Eventuella stänk och överskott längs kanter och i hörn som rondellen inte kan ta, torkas med en Osmo Easy Pad.
- B. Låt golvet torka i cirka 12 timmar eller cirka 24 timmar (pigmenterad produkt) före användning. Till vitvaxade ytor används Osmo 3087 Underhållsvax i stället för 3029.

Periodiskt underhåll



1
Osmo 8016
Rengöringsmedel



2
Osmo 3029/3087
Underhållsvax



3
Osmo Easy Pad



1. Torr-mopp till damm
2. Aktiv fibertrasa för applicering av underhållsprodukter
3. Micromopp för våtrengöring

4
Osmo Rengöringsset
till golv



5
Osmo FloorXcenter
och rondeller



6
Osmo Håndtag og
Superpads (fleece,
vit, röd, grön)



7
Osmo Penslar



8
Osmo Golvborste



9
Osmo Rullset till golv



10
Osmo Prof.
Spatel

